

ARMOFLUX PE/50

Natura del prodotto

Armatura in poliestere per rivestimenti protettivi.

Campi d'impiego

In abbinamento a rivestimenti resinosi (KOROLIT CHR, IMPERGUM UR, ecc.) per assicurare la perfetta continuità dei medesimi e aumentarne le resistenze meccaniche.

Specifiche tecniche

Tipo di armatura

"Tessuto non tessuto" di poliestere

Massa areica

50 ÷ 70 g/m³

Confezione

Rotoli da 50 × 1m

Prestazioni

Resistenze meccaniche

- | | |
|--|------------------|
| • Resistenza a trazione (UNI 8639) | KN/10 cm 1 ÷ 1,5 |
| • Allungamento a rottura (UNI 8639) | 70% |
| • Resistenza alla perforazione (UNI 8972/14) | KN 100 ÷ 150 |

Modalità di applicazione

ARMOFLUX PE/50 deve essere posata sul primo strato del prodotto protettivo appena applicato, cioè non ancora essiccato, avendo cura di annegarla il più possibile, mediante rullatura con rullo a dischi

Ad essiccazione avvenuta di questo primo strato che impregna e fissa l'armatura è poi possibile completare il rivestimento protettivo

Per ogni m² di superficie effettiva da proteggere devono prevedersi m² 1,15 di armatura.

Considerazioni tecniche

- Acciaio e acciaio zincato
- Data la sua particolare natura compositiva, l'ARMOFLUX PE/50 è particolarmente efficace nei casi in cui si voglia garantire la perfetta continuità dei rivestimenti ai quali viene abbinata
- Viene prescritta, quale rinforzo meccanico dei rivestimenti stessi, in corrispondenza di spigoli ed angoli, nel raccordo di superfici orizzontali con superfici verticali, su sottofondi particolarmente deteriorati e/o lesionati, nonché su eventuali zone sottoposte a più intenso traffico pedonale.

07/AR50/I.O.

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, in osservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA S.p.A. assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA S.p.A. debba darne preavviso a tutti gli interessati.



DIVISIONE IMPER
Via Volta, 9
10071 Mappano Borgaro (Torino) Italy
tel. +39 011 222 54 99 – fax +39 011 262 51 87
e-mail: comap@imper.it

IMPER ITALIA SpA
Via Volta, 8 - 10071 Mappano - Borgaro (Torino)