

IMPERTENE B PASTA**Natura del prodotto**

Pasta impermeabilizzante fibrizzata a base di bitumi, elastomeri e plastificanti in solventi.

Campi di impiego

- Impermeabilizzazione di superfici cementizie nuove.
- Rigenerazione e riparazione di vecchi manti impermeabili.
- Impermeabilizzazione di superfici bagnate, sotto pioggia o neve (per riparazioni di pronto intervento).
- Protezione di lastre in fibro-cemento e di coibenti in genere, purché non degradabili dall'azione dei solventi contenuti.

Specifiche tecniche⁽¹⁾**Composizione**

A base di bitumi, polimeri, plastificanti additivati con fibre

Tipo di prodotto

Pronto per l'uso. Il prodotto non deve essere diluito. Per il lavaggio degli attrezzi utilizzare il diluente DV222.

Peso specifico

1350 (±50) g/dm³

Colore

Nero

Conservabilità in magazzino

1 anno

Prestazioni**Resistenza⁽¹⁾**

- | | |
|-----------------------------|---|
| • Agli agenti atmosferici | B |
| • All'atmosfera marina | B |
| • All'atmosfera industriale | B |
| • Alla pedonabilità | B |

Elastoplasticità	B
-------------------------	---

Preparazione del prodotto

Agitare accuratamente prima dell'uso.

Supporti e preparazione delle superfici**Superfici cementizie**

Il piano di posa deve essere liscio, integro e non deve presentare parti friabili o in via di distacco. Eventuali bordi o spigoli devono essere arrotondati con raggio di curvatura di 6 ÷ 8 cm. Si consiglia l'imprimatura di tutte le superfici da impermeabilizzare con lo specifico IMPERTENE PRIMER, applicato secondo le relative prescrizioni.

Vecchi manti

Per la rigenerazione o la riparazione di vecchi manti impermeabili a base di bitumi, di emulsioni bituminose o di cappe asfaltiche si richiede un'accurata spazzolatura, e successivo lavaggio con acqua, della superficie al fine di asportare le sostanze estranee e le parti non aderenti.

È indispensabile in questi casi il trattamento della superficie con IMPERTENE PRIMER.

Superfici bagnate (per le riparazioni di pronto intervento)

In tali casi occorre evitare il trattamento della superficie con IMPERTENE PRIMER. Affinché l'IMPERTENE B PASTA possa spostare il velo d'acqua è necessario che l'attrezzo usato per l'applicazione (pennello, cazzuola, spazzolone a setole dure) venga manovrato esercitando una certa pressione sul supporto.

Applicazione e consumi

Modalità di applicazione

- Spazzolone a setole dure
- Cazzuola
- Spatola

Strati prescritti

- Uno strato, per impermeabilizzazioni e protezioni di tipo provvisorio
- Due strati, per manti impermeabili a carattere definitivo, applicati a distanza di 6 giorni uno dall'altro

Spessore consigliato per strato

- Superfici verticali: 0,7 ÷ 0,8 mm
- Superfici orizzontali: 1,2 ÷ 1,3 mm

Consumo teorico relativo⁽¹⁾

- Superfici verticali: 1,6 ÷ 1,8 kg/m² (1,2 ÷ 1,3 l/m²) (0,8 ÷ 0,9 m²/l)
- Superfici orizzontali 2,7 ÷ 2,9 kg/m² (2 ÷ 2,2 l/m²) (0,4 ÷ 0,5 m²/l)

Armature consigliate

Tipo ARMOFLUX o similari

Essiccazione (a +20°C e 65% di U.R.)⁽²⁾

6 giorni circa, per ricopertura con strati successivi. Nel caso invece di manti impermeabili provvisori, quando si preveda la successiva applicazione di emulsioni bituminose o membrane prefabbricate per la realizzazione dell'impermeabilizzazione definitiva, occorre lasciar trascorrere un periodo di almeno 3 mesi per la completa essiccazione.

07/IBPA/I.O.

Note:

⁽¹⁾ I consumi indicati vanno comunque aumentati in relazione ai normali sfridi conseguenti alle condizioni applicative ed al sistema utilizzato.

⁽²⁾ I dati di essiccazione si riferiscono al prodotto non diluito applicato nelle condizioni climatiche standard.

Eventuali diluizioni e condizioni climatiche differenti possono rallentare o comunque modificare i tempi di essiccazione.

SCALA DELLE VALUTAZIONI : E = eccellente; B = buono; M = mediocre; S = scarso; NR = non raccomandato.

Attenzione:

Per l'impiego seguire attentamente le indicazioni di sicurezza riportate sui contenitori.

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, in osservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA S.p.A. assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA S.p.A. debba darne preavviso a tutti gli interessati.



DIVISIONE IMPER

Via Volta, 9
10071 Mappano - Borgaro (Torino)
tel. (011) 222.54.99 - fax (011) 262.51.87
e-mail: comap@imper.it