

PASTA IMPER 66

Natura del prodotto

Emulsione fibrizzata impermeabilizzante a freddo.

Campi d'impiego

- Manti impermeabili di grande versatilità per fabbricati civili ed industriali
- Rigenerazione di manti impermeabili
- Impermeabilizzazione in genere

Specifiche tecniche⁽¹⁾

Composizione

Emulsione di bitume additivato con fibre sintetiche e gomme

Tipo di prodotto

Pronto all'uso

Peso specifico (massa volumica)

1,10 (±0,10) kg/dm³

Colore

Nero dopo essiccazione.

La PASTA IMPER 66 si presta tuttavia ad essere colorata con le pitture della serie ELASTOMUL in varie tinte, o con ALLA BIT 822 (per metallizzazione) applicati secondo le relative prescrizioni.

Diluyente

Acqua dolce e pulita

Conservabilità in magazzino

1anno. Il prodotto teme il gelo e pertanto deve essere conservato in ambienti con temperature superiori a +5°C.

Prestazioni

Resistenza⁽¹⁾

- Agli agenti atmosferici B
- All'atmosfera marina B
- All'atmosfera industriale B
- Alla pedonabilità B
- Alle temperature massime estive (non cola su superfici verticali anche a temperature di +120°C)

Elastoplasticità B

Preparazione del prodotto

Agitare accuratamente prima dell'uso.

Supporti e preparazione delle superfici

Superfici cementizie

Pulizia e trattamento di imprimitura

Manti impermeabili e protezioni bituminose

Pulizia, eventuale lavaggio con acqua, trattamento di imprimitura. In ogni caso le superfici da trattare devono presentarsi integre, asciutte fino in profondità e prive di parti friabili o in via di distacco. Spigoli ed angoli devono essere convenientemente arrotondati e ben raccordati. Eventuali giunti di dilatazione o fessurazioni del piano di posa dovranno essere trattati con particolari accorgimenti. A questo proposito i Servizi Tecnici della DIVISIONE IMPER sono a completa disposizione per fornire tutte le indicazioni necessarie alla migliore esecuzione dei lavori. L'imprimitura deve essere effettuata con una soluzione di acqua e PASTA IMPER 66 (circa 1 volume di PASTA IMPER e 1 volume di acqua dolce e pulita).

Supporti e preparazione delle superfici

Superfici cementizie

Pulizia e trattamento di imprimitura

Manti impermeabili e protezioni bituminose

Pulizia, eventuale lavaggio con acqua, trattamento di imprimitura. In ogni caso le superfici da trattare devono presentarsi integre, asciutte fino in profondità e prive di parti friabili o in via di distacco. Spigoli ed angoli devono essere convenientemente arrotondati e ben raccordati. Eventuali giunti di dilatazione o fessurazioni del piano di posa dovranno essere trattati con particolari accorgimenti. A questo proposito i Servizi Tecnici della DIVISIONE IMPER sono a completa disposizione per fornire tutte le indicazioni necessarie alla migliore esecuzione dei lavori. L'imprimitura deve essere effettuata con una soluzione di acqua e PASTA IMPER 66 (circa 1 volume di PASTA IMPER e 1 volume di acqua dolce e pulita).

Applicazione e consumi

Modalità di applicazione

- Spazzolone
- Spatola
- Cazzuola
- Spruzzo ad alta pressione con unità spruzzante speciale

Il prodotto non deve essere applicato durante o nell'imminenza di pioggia e con temperature inferiori a +5°C

Strati prescritti

Almeno due

Consumi⁽¹⁾

- come strato di imprimitura: 0,400 kg/m² (0,380 l/m²) di prodotto puro
- come rivestimento impermeabilizzante vengono prescritti quantitativi totali di circa 3,5 ÷ 4 kg/m² (3,30 ÷ 3,80 l/m²) di prodotto puro

Si consiglia che la durata e l'efficienza dell'impermeabilizzazione e della protezione sono in relazione alla quantità di materiale impiegato.

Essiccazione (a +20°C e 65% di U.R.)⁽²⁾

- 16 ÷ 24 ore
- 30 giorni minimo per metallizzazione con ALLABIT 822 o con coloritura con ELASTOMUL

07/PI66/I.O.

Note:

⁽¹⁾ I consumi indicativi vanno comunque aumentati in relazione ai normali sfridi conseguenti alle condizioni applicative ed al sistema utilizzato.

⁽²⁾ I dati di essiccazione si riferiscono al prodotto non diluito applicato nelle condizioni climatiche standard.

Eventuali diluizioni e condizioni climatiche differenti possono rallentare o comunque modificare i tempi di essiccazione.

SCALA DELLE VALUTAZIONI : E = eccellente; B = buono; M = mediocre; S = scarso; NR = non raccomandato.

Attenzione:

Per l'impiego seguire attentamente le indicazioni di sicurezza riportate sui contenitori.

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, in osservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA S.p.A. assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA S.p.A. debba darne preavviso a tutti gli interessati.



DIVISIONE IMPER

Via Volta, 9
10071 Mappano - Borgaro (Torino)
tel. (011) 222.54.99 - fax (011) 262.51.87
e-mail: comap@imper.it