



STICKER BIADESIVO

Natura del prodotto

Membrana impermeabilizzante prefabbricata autoadesiva di elevato spessore ottenuta per coestrusione stratificata di speciali compounds a base di bitumi selezionati modificati con polimeri elasto-termoplastici, e di un'armatura in tessuto non tessuto di poliestere composito stabilizzato; l'armatura è posta nello spessore della membrana, in completa sinergia con la massa impermeabilizzante. Sia la faccia inferiore che quella superiore della membrana sono protette da una pellicola siliconata di colore grigio da asportare al momento dell'applicazione.

Le membrane **STICKER BIADESIVO** sono prodotte nelle versioni 2 mm e sono conformi ai requisiti per la marcatura CE, ove prevista. Non contengono amianto, catrame, né altre sostanze pericolose.

Destinazione d'uso

La membrana **STICKER BIADESIVO** è particolarmente indicata per la realizzazione di sistemi impermeabili autoadesivi consentendo notevoli economie durante la posa in opera, in termini di risparmio di tempo e di gas. Specifica per sistemi multistrato autoadesivi su superfici facilmente combustibili o comunque vulnerabili alla fiamma (in legno, isolanti termici termosensibili ecc.), è anche utilizzabile come schermo al vapore sotto pannelli isolanti direttamente incollati sulla faccia superiore autoadesiva. In particolare, rispetto all'impiego sulle coperture ed in fondazione, le differenti versioni sono utilizzabili con riferimento allo schema seguente. Per la precisazione dei sistemi realizzabili consultare i nostri Servizi Tecnici.

PRODOTTI	CAMPI D'IMPIEGO ⁽¹⁾							
	Coperture (EN 13707)					Controllo del vapore (EN 13970)	Fondazioni (EN 13969)	
	A vista		A giardino	Sotto protezione pesante				Pluristrato
	Monostrato	Pluristrato		Antiradice	Monostrato	Pluristrato		
Superiore		Inferiore						
STICKER BIADESIVO			•			•	•	

⁽¹⁾ In conformità alle norme applicabili ed alle Linee Guida AISPEC-MBP

Modalità di applicazione

Le modalità applicative costituiscono un fattore determinante atto a caratterizzare le prestazioni del manto impermeabile stesso. A tale riguardo, ricordiamo di effettuare un'accurata preparazione e pulizia del supporto seguita dal trattamento di imprimitura con idoneo primer bituminoso (consultare a tal proposito il catalogo RHEN e/o IMPER), con un consumo di $0,2 \div 0,3 \text{ l/m}^2$ e comunque variabile col grado di porosità del supporto stesso. Verificare preliminarmente la compatibilità del primer con il piano di posa da trattare. La membrana sarà srotolata e posizionata sulla zona da rivestire; verrà quindi ripiegata per tutta la lunghezza su se stessa allo scopo di rimuovere la pellicola siliconata di protezione della faccia inferiore (appositamente predisposta con un intaglio longitudinale) e pressata sul piano di posa. Ripetere le stesse operazioni per la restante metà del rotolo. Utilizzare un opportuno rullo pressore per favorire l'adesione. I risvolti verticali saranno realizzati con l'analogo procedimento di posa adottato sulle parti orizzontali, eventualmente completando le terminazioni perimetrali con appositi profili di finitura debitamente sigillati con BITUPHALT. In ogni caso, per una corretta e dettagliata documentazione, nonché per individuare le soluzioni d'intervento più valide in ogni circostanza, consigliamo di consultare i Servizi Tecnici della IMPER ITALIA S.p.A. che sono disponibili per lo studio di problemi particolari oltre che per fornire tutta l'assistenza necessaria al migliore impiego di questi materiali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche	Norme EN	U.M.	Tolleranze ⁽²⁾	STICKER BIADESIVO
Dimensioni rotoli	1848-1	m	≥	15 x 1 (-1%)
Spessore	1849-1	mm	±5 %	2
Massa areica	1849-1	Kg/m ²	±10 %	-
Finitura superficiale	-	-	-	Film siliconato
Impermeabilità all'acqua	1928-B	kPa	≥	60
Flessibilità a freddo	1109	°C	≤	- 25
Scorrimento a caldo	1110	°C	≥	110
Resistenza a trazione L/T	12311-1	N/5cm	±20%	500 / 400
Allungamento a trazione L/T	12311-1	%	± 15	45 / 45
Stabilità dimensionale L/T	1107-1	%	≤	0,2 / 0,1
Punzonamento statico	12730-B	kg	≥	-
Punzonamento dinamico	12691-B	mm	≥	-
Resistenza alla lacerazione L/T	12310-1	N	±30%	150 / 150
Resistenza dei giunti alla spellatura	12316-1	N/5cm	±20 N	NPD ⁽⁴⁾
Resistenza dei giunti al taglio ⁽³⁾	12317-1	N/5cm	±20%	-
Durabilità dopo invecchiamento				
- Flessibilità a freddo	1296-1109	°C	+15 °C	NPD ⁽⁴⁾
- Scorrimento a caldo	1296-1110	°C	-10 °C	100
- Invecchiamento UV	1297	-	-	NPD ⁽⁴⁾
- Impermeabilità all'acqua	1296-1928	kPa	≥	60
- Resistenza chimica	-	-	-	NPD ⁽⁴⁾
- Resistenza a trazione L/T	12311-1	N/5cm	±20%	NPD ⁽⁴⁾
- Allungamento a trazione L/T	12311-1	%	± 15	NPD ⁽⁴⁾
Permeabilità al vapore	1931	μ	≥	100.000
Resistenza alle radici	LG Aispec		-	NPD ⁽⁴⁾
Comportamento al fuoco esterno	13501-5	EC ⁽⁵⁾	-	Froof
Reazione al fuoco	13501-1	EC ⁽⁵⁾	-	F

⁽²⁾ In conformità alle norme applicabili ed alle Linee Guida AISPEC-MBP

⁽³⁾ Valori dichiarato oppure rottura fuori giunto

⁽⁴⁾ Caratteristica non determinata perché non rilevante per l'uso

⁽⁵⁾ Euroclasse

Avvertenze

Conservare i rotoli in luoghi coperti ed asciutti. Estrarre il rotolo dalla confezione solo immediatamente prima della posa in opera. Applicare a temperature superiori a + 10°C; per temperature inferiori aiutare l'adesione con aria calda o fiamma indiretta. Non applicare in ogni caso a temperature inferiori a + 5 °C. Per pendenze del piano di posa superiori al 15%, o per condizioni d'esercizio in climi particolarmente caldi il sistema di posa deve essere integrato con adeguati fissaggi meccanici.

RH-STBD/I.0

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, inosservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA S.p.A. assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA S.p.A. debba darne preavviso a tutti gli interessati.



DIVISIONE RHEN EDILIZIA

Via Volta, 9
10071 Mappano Borgaro (Torino) Italy
tel. +39 011 222 54 99 – fax +39 011 262 51 87
e-mail: combu2@imper.it

IMPER ITALIA SpA
Via Volta, 8 - 10071 Mappano Borgaro (Torino) Italy