



ALASKA SC LIQUIDO/POLVERE

Natura del prodotto

Additivo antigelo per calcestruzzo esente da cloruri, in polvere o liquido.

Campi d'impiego

ALASKA SC abbassa il punto di congelamento dell'impasto cementizio, permettendo la presa anche a temperature inferiori a 0°C.

Specifiche tecniche

Composizione

ALASKA SC è una miscela di sali idrosolubili

Aspetto

Polvere bianca o liquido opalescente brunastro

Peso specifico

Polvere: 850 (± 50) g/dm³

Liquido: 1120 (± 50) g/dm³

Conservabilità

Il prodotto ha un'ottima stabilità purché venga tenuto nel suo imballo ermeticamente chiuso.

Preparazione del prodotto

ALASKA SC POLVERE può essere aggiunto direttamente nella miscela sabbia-cemento e poi impastato con acqua. È possibile anche scioglierlo preventivamente nell'acqua necessaria per preparare l'impasto cementizio. Le dosi vanno da 1 a 2 kg per 100 kg di cemento. Quest'ultima dose permette di gettare anche a temperature inferiori a 0°C.

ALASKA SC liquido viene fornito già miscelato in soluzione idonea e calibrata, è pronto all'uso e va impiegato nella preparazione dell'impasto in ragione da 1 a 3 kg per 100 kg di cemento.

Applicazione

I migliori risultati d'impiego di tutti i tipi di ALASKA SC si ottengono quando il cemento utilizzato è di recente produzione e non sia del tipo a presa lenta. Norma importante da seguire è che i componenti dell'impasto cemento-ghiaia e sabbia abbiano una temperatura di almeno 3-4°C.

Confezioni

ALASKA SC POLVERE: Sacchetti da 1 kg

ALASKA SC LIQUIDO: Tuniche da 10 litri

RH – AK – L/P/I.O.

Attenzione:

Per l'impiego, seguire attentamente le indicazioni di sicurezza riportate sulle etichette dei contenitori.

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, inosservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA S.p.A. assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA S.p.A. debba darne preavviso a tutti gli interessati.



DIVISIONE RHEN EDILIZIA

Via Volta, 9

10070 Mappano - Borgaro (Torino)

tel. (011) 222.54.99 - fax (011) 262.51.87

e-mail: combu2@imper.it