



ELASTOSINT PU PRIMER SB

Natura del prodotto

Primer Poliuretano monocomponente a solvente ad alta penetrazione.

Campi di impiego

Trattamento superficiale preliminare all'utilizzo della membrana liquida poliuretanica ELASTOSINT PU. Favorisce il fissaggio della polverosità residua nonché dei residui di vecchie pitture, dopo le indispensabili operazioni meccaniche di preparazione. Specifico per supporti porosi. È applicabile anche su vecchi manti bituminosi da ricondizionare e lattonerie.

Specifiche tecniche

Composizione

A base di resine poliuretaniche in solvente

Tipo di prodotto

Monocomponente, pronto all'uso. Il prodotto non deve essere diluito

Colore

Giallo arancio trasparente

Conservabilità in magazzino

9 mesi. Conservare in ambienti protetti dall'umidità e dai raggi solari, a temperatura tra +5°C e + 30°C

Prestazioni

Promuove, in modo specifico, l'aderenza al supporto dei rivestimenti in ELASTOSINT PU.

Preparazione del prodotto

Agitare accuratamente prima dell'uso.

Modalità di applicazione

Supporti cementizi, bituminosi, lattonerie in genere.

Pulizia meccanica o manuale, al fine di asportare dalle superfici le parti estranee e comunque non aderenti secondo le regole dell'arte.

Applicazione e consumi

Modalità di applicazione

A pennello, rullo, spruzzo airless. In tutti i casi non occorre diluizione.

È consigliabile non applicare il prodotto con temperatura inferiore a +5°C o superiore a +35°C. Il prodotto non deve essere applicato durante o nell'imminenza di pioggia. Attrezzature lavabili con solvente DV 555 prima dell'essiccazione del prodotto, meccanicamente dopo.

Consumo⁽¹⁾

200-250 g/m²

Essiccazione (a +20°C; U.R. 50%)⁽²⁾

- Al tatto: 2-3 ore
- 12 ore minimo per ricopertura con ELASTOSINT PU

Confezioni

Latte da 10 kg

09/ELPUPRSB/1.0.

Note:

- ⁽¹⁾ Consumo minimo di prodotto per una sufficiente preparazione. Il consumo minimo può variare in funzione della rugosità e porosità del sottofondo, oltre che in relazione ai normali sfridi conseguenti alle condizioni applicative e al sistema utilizzato.
- ⁽²⁾ I dati di essiccazione si riferiscono al prodotto tal quale, applicato in quantità pari al consumo minimo indicato. Eventuali maggiori spessori possono rallentare o comunque modificare i tempi di essiccazione.

Attenzione:

Il prodotto allo stato di fornitura contiene solventi organici infiammabili. Per tale motivo durante l'applicazione e le prime ore di essiccazione, è vietato fumare ed usare fiamme libere. Per l'impiego, seguire attentamente le indicazioni di sicurezza riportate dall'etichetta applicata sui contenitori.

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, inosservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA S.p.A. assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA S.p.A. debba darne preavviso a tutti gli interessati.



DIVISIONE RHEN EDILIZIA

Via Volta, 9

10071 Mappano - Borgaro (Torino)

tel. (011) 222.54.99 - fax (011) 262.51.87

e-mail: combu2@imper.it