NEROBIT

Natura del prodotto

NEROBIT, vernice protettiva impermeabilizzante a base bituminosa.

Campi d'impiego

Grazie alla sua elevata plasticità sommata alla fortissima idrorepellenza e all'alta resistenza a molti aggressivi chimici, trova impiego in innumerevoli applicazioni industriali ed edili. L'indurimento di NEROBIT avviene per evaporazione del solvente in esso contenuto. Con NEROBIT si possono salvaguardare dagli agenti atmosferici, principalmente dall'acqua, strutture metalliche, canali, gronde, carpenteria varia, serbatoi, ponteggi. Altre applicazioni di NEROBIT sono: l'impermeabilizzazione di muri perimetrali esterni, in particolare quelli di fondazione, vasche per acqua, condutture di scarico, pozzi neri e fogne; in questi ultimi casi le strutture vengono protette dalla presenza di elementi corrosivi.

Specifiche tecniche

Natura chimica
Bitumi in solventi organici

Aspetto
Fluido nero

Peso specifico
1000 (±50) g/dm^3

Viscosità Tazza Ford 4 a 20°C
25÷40 sec

Immagazzinaggio a 20°C
1 anno

Prestazioni

Prestazioni a 20°C e 50% U.R.:

Tempo fuori polvere
20÷30 minuti

Tempo di ricopertura
4/5 ore

Consumo
Da 150 a 200 g/m^2 per mano in funzione del supporto

Preparazione del prodotto

Allo stato di fornitura il prodotto è pronto all'uso. Mescolare bene prima dell'uso.

Applicazione

È sempre consigliabile agitare NEROBIT prima di procedere alla sua applicazione.
NEROBIT può essere applicato a pennello, rullo o spazzolone a seconda del supporto. In caso di rivestimento di supporti di muratura è consigliabile applicare NEROBIT a spruzzo in modo che possa penetrare in tutte le cavità del supporto.
È molto importante assicurare un'applicazione continua di NEROBIT su tutta la superficie da trattare per evitare possibili infiltrazioni di acqua che possono pregiudicare tutta l'applicazione.
Generalmente due mani di NEROBIT sono sufficienti a ottenere la copertura necessaria del supporto. È indispensabile che la seconda mano venga applicata solo quando la prima sia completamente essiccata.
NEROBIT per le sue caratteristiche formulative è molto sensibile alla temperatura. Basse temperature aumentano la viscosità del prodotto e allungano i tempi di essiccazione; viceversa alte temperature, pur non incidendo molto sulla viscosità del prodotto, ne accorciano i tempi di essiccazione. Temperature comprese tra 15°C e 30°C consentono di ottenere applicazioni ottimali senza variazioni sensibili dei tempi di rilascio dei solventi.
NEROBIT può essere applicato direttamente su superfici già arrugginite.
NEROBIT è infiammabile. Durante l'applicazione e l'essiccazione non fumare, evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche, fiamme e scintille. Il prodotto contiene solventi, la sua applicazione deve perciò essere fatta in luoghi ben areati.
Conservare NEROBIT nel suo imballo ben chiuso, a 20°C circa. In queste condizioni il prodotto è stabile per oltre 1 anno.

Confezioni

Latte da 1 litro
Latte da 3 litri
Latte da 5 litri
Latte da 10 litri
Latte da 20 litri

Attenzione: quanto contenuto nella presente scheda tecnica ha carattere indicativo ed è senza garanzia. Si prega di adattare dati e consigli alla condizioni ambientali e ai materiali da trattare.

RH – NB/I.0.

Attenzione:

Per l'impiego, seguire attentamente le indicazioni di sicurezza riportate sui contenitori.

05-10

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, in osservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA S.p.A. assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA S.p.A. debba darne preavviso a tutti gli interessati.

BUREAU VERITAS BS OHSAS 18001 : 2007
IMPER ITALIA S.p.A. socio del GBC Italia
QUALITÀ ISO 9001 9001 : 2008
DIVISIONE rhen edilizia IMPER ITALIA S.P.A.
valide soluzioni presso la rivendita

DIVISIONE RHEN EDILIZIA
Via Volta, 9
10071 Mappano Borgaro (Torino) Italy
tel. +39 011 222 54 99 – fax +39 011 262 51 87
e-mail: combu2@imper.it

IMPER ITALIA SpA
Via Volta, 8 - 10071 Mappano - Borgaro (Torino)