



## POROMIX RASATURA

### Natura del prodotto

Rasatura minerale altamente traspirante colorata

### Campi d'impiego

La rasatura **POROMIX RASATURA** è particolarmente indicato per:

- rasatura a finire dell'intonaco macroporoso **POROMIX**;
- realizzazione di strati uniformanti tra vecchio e nuovo intonaco;
- rasature su intonaci fessurati;
- realizzazione di strati rasanti colorati.

### Caratteristiche tecniche

Confezione		Sacchi	25 kg
Colore			Bianco crema
Resistenza alla compressione (EN 1015-11)	28 gg	N/mm <sup>2</sup>	1-3
Resistenza alla flessione (EN 1015-11)	28 gg	N/mm <sup>2</sup>	1-1,5
Modulo elastico	28 gg	N/mm <sup>2</sup>	1000-3000
Adesione alla pietra (EN 1015-12)	28 gg	N/mm <sup>2</sup>	>0,2
Adesione al mattone (EN 1015-12)	28 gg	N/mm <sup>2</sup>	>0,2
Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo (EN 1015-19)		μ	18
Tempo di presa (EN 196-3)		a 20°C	>4h
Tempo di lavorabilità (EN 1015-9)		a 20°C	>2h
Resa		kg/mm/m <sup>2</sup>	1,4
Applicazione			A mano (con cazzuola e frattazzo, spugna)

### Modalità di applicazione

#### Applicazione su intonaco macroporoso **POROMIX**:

Miscelare con trapano a frusta o in betoniera 1 sacco di **POROMIX RASATURA** con 5/6 litri di acqua pulita. Applicare con normale cazzuola liscia e lisciare con frattazzo normale o di spugna. Non applicare in spessori superiori a 2 mm per strato e in caso di tinteggiatura utilizzare solo pitture traspiranti meglio se ai silicati.

**NB:** procedere all'applicazione di **POROMIX RASATURA** dopo almeno 7/8 giorni di stagionatura dell'intonaco **POROMIX**.

#### Applicazione su vecchie superfici:

Miscelare con trapano a frusta o in betoniera 1 sacco di **POROMIX RASATURA** con 5/6 litri di acqua pulita. Applicare con normale cazzuola liscia e lisciare con frattazzo normale o di spugna. Non applicare in spessori superiori a 2 mm per strato e in caso di tinteggiatura utilizzare solo pitture traspiranti meglio se ai silicati.

**NB:** In caso di applicazioni su vecchi intonaci polverosi e friabili, procedere ad eliminare meccanicamente le parti inconsistenti e prevedere un lavaggio con acqua della superficie da trattare. In caso di applicazioni ad alte temperature, bagnare abbondantemente il supporto per evitare di pregiudicare le prestazioni finali del prodotto.

## Avvertenze

Stoccaggio: 6 mesi in confezioni originali sigillate ed in luogo asciutto; teme il gelo.  
Contiene calce idrata perciò proteggere come da norma occhi e pelle.

## RH – PXR/I.0

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, inosservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA S.p.A. assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti.  
Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA S.p.A. debba darne preavviso a tutti gli interessati.



**DIVISIONE RHEN EDILIZIA**  
Via Volta, 9  
10071 Mappano - Borgaro (Torino)  
tel. (011) 222.54.99 - fax (011) 262.51.87  
e-mail: [combu2@imper.it](mailto:combu2@imper.it)