



## STOPCEM 3

### Natura del prodotto

Composto cementizio impermeabilizzante.

### Campi d'impiego

- Impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo, mattoni, roccia ecc.
- Impermeabilizzazione di manufatti interrati.
- Eliminazione d'infiltrazioni idriche anche in contropinta su pareti orizzontali e verticali.
- Blocco dell'umidità.
- Trattamento impermeabilizzante di vasche di stoccaggio acqua.
- Finiture di zone già trattate con STOPCEM 1.

### Specifiche tecniche

#### Composizione

Polvere a base di cemento, quarzi selezionati e leganti sintetici

#### Peso specifico

2000 ( $\pm 50$ ) g/dm<sup>3</sup>

#### Granulometria

Da 0 a 0,4 mm

#### Colore

Grigio cemento. A richiesta è disponibile nel colore bianco

#### Conservabilità in magazzino

12 mesi. Trattandosi di prodotto contenente leganti idraulici teme l'umidità

### Prestazioni

Efficacia d'intervento per infiltrazioni diffuse a modesta pressione.

Buona adesione su calcestruzzo stagionato.

Sovraverniciabile.

Temperatura di applicazione: da 5°C a 30°C.

Resa: 2,5-3 kg/m<sup>2</sup>.

### Preparazione del prodotto

Il prodotto s'impasta con acqua pura senza additivi nella proporzione del 24-28% (2,4-2,8 litri per secchio da 10 kg). STOPCEM 3 può essere mescolato manualmente o preferibilmente meccanicamente, utilizzando un mescolatore a elica con velocità di rotazione di 150 giri/minuto evitando la formazione di bolle d'aria e di grumi nell'impasto. Lasciare riposare 1 minuto prima dell'applicazione.

Vita utile della miscela: 20-60 minuti a seconda della temperatura.

Essiccazione: 24 ore.

### Supporti e preparazione delle superfici

Pulizia delle superfici con l'uso di spazzola di ferro; per vaste superfici, può essere consigliabile una sabbiatura.

Chiusura delle fessure.

Arresto della fuoriuscita d'acqua con l'impiego di STOPCEM 1.

Bagnatura della superficie fino a saturazione.

## Applicazione

Applicare con pannello, spazzolone o pistola a spruzzo in almeno tre mani intervallate di circa 20 minuti.

## Confezioni

Secchielli da 10 kg  
Secchielli da 25 kg  
Sacco da 25 kg

## RH – ST3/I.1.

### Attenzione:

Per l'impiego, seguire attentamente le indicazioni di sicurezza riportate sulle etichette dei contenitori.

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, inosservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA S.p.A. assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA S.p.A. debba darne preavviso a tutti gli interessati.



**DIVISIONE RHEN EDILIZIA**  
Via Volta, 9  
10071 Mappano - Borgaro (Torino)  
tel. (011) 222.54.99 - fax (011) 262.51.87  
e-mail: [combu2@imper.it](mailto:combu2@imper.it)