



SUPERSTACCO 100 - DISARMANTE EXTRA - ECOSTAC

Natura del prodotto

SUPERSTACCO 100: disarmante ecologico universale concentrato.

DISARMANTE EXTRA: disarmante ecologico universale.

ECOSTAC: disarmante ecologico universale pronto all'uso.

SUPERSTACCO 100, DISARMANTE EXTRA, ECOSTAC sono disarmanti composti da miscele di oli vegetali e additivi vari emulsionati in acqua.

Specifiche tecniche

Aspetto

SUPERSTACCO 100 Fluido opalescente paglierino

DISARMANTE EXTRA Fluido lattiginoso

ECOSTAC Fluido lattiginoso

Peso specifico

SUPERSTACCO 100 900 (± 50) g/dm³

DISARMANTE EXTRA 950 (± 50) g/dm³

ECOSTAC 950 (± 50) g/dm³

Stoccaggio

Nei loro imballi e stoccati a temperature superiori a 5°C hanno una stabilità di 12 mesi. Temono il gelo.

Prestazioni

Consumo

SUPERSTACCO 100 30-60 g/m²

DISARMANTE EXTRA 30-60 g/m²

ECOSTAC 30-60 g/m²

Preparazione del prodotto

SUPERSTACCO 100 può essere diluito con acqua pulita fino al rapporto 1:20. Con una buona miscelazione si ottiene un'emulsione pronta all'uso stabile per almeno 24 ore.

DISARMANTE EXTRA può essere diluito 1:2 con acqua pulita per casseforme in ferro; 1:3 per casseforme in legno o materiale plastico. È sufficiente una buona miscelazione per ottenere una diluizione omogenea e stabile per diversi giorni.

ECOSTAC è pronto all'uso e pertanto va utilizzato tale e quale.

Applicazione

I nostri disarmanti possono essere applicati a pennello, a rullo, a spruzzo a bassa pressione.

Se applicati a pennello o a rullo, esercitare una opportuna pressione e operare fino a ottenere la distribuzione omogenea su tutta la superficie; se applicati a spruzzo, sfumare più volte in modo da evitare colature o concentrazioni di prodotto sulla superficie delle casseforme.

I tempi di essiccazione sono determinati dal tipo di cassaforma, dalla temperatura e dall'umidità ambientale. In condizioni normali avviene dopo 30 minuti, tuttavia i migliori risultati si ottengono trattando le casseforme 24 ore prima del loro utilizzo.

I nostri disarmanti assicurano ottimi risultati per tutte le gettate tradizionali.

Nel caso di prefabbricati o di casseforme riscaldate è necessario fare prove preliminari.

Non applicare il trattamento a temperature inferiori a 5°C.

Confezioni

Latte da 10 litri

Latte da 20 litri

RH – SDE/I.O.

Attenzione:

Per l'impiego, seguire attentamente le indicazioni di sicurezza riportate sulle etichette dei contenitori.

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, inosservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA S.p.A. assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA S.p.A. debba darne preavviso a tutti gli interessati.



DIVISIONE RHEN EDILIZIA
Via Volta, 9
10071 Mappano - Borgaro (Torino)
tel. (011) 222.54.99 - fax (011) 262.51.87
e-mail: combu2@imper.it