

RUBBER SEALANT

1. DESCRIZIONE

Sigillante elastomerico, neutro, a presa rapida che offre una resistenza eccellente all'invecchiamento, resiste ai raggi UV, alla luce, all'umidità ed alla temperatura in ogni condizione climatica. Viene utilizzato come sigillante nelle finiture del manto impermeabile (con profili terminali, esalatori, bocchettoni, ecc.).

2. CARATTERISTICHE

• Durezza Shore A	ISO 868	25
• Resistenza alla rottura	ISO 8339	0,6 N/mm ²
• Allungamento alla rottura	ISO 8339	400%
• Temperatura di esercizio		-50 ÷ +150°C
• Conservazione		1 anno

(Se immagazzinato a temperatura ≤25°C).

3. IMBALLAGGIO

- Cartuccia da 310 ml (in Polietilene ^{PE})
- Cartone da 12 cartucce
- Peso: 6 kg/cartone
- Classificazione ADR ai fini trasporto: non classificato

4. COLORI STANDARD

- Grigio

5. RESA

- Cordone da 5 x 5 mm: 13 m/cartuccia
- Cordone da 10 x 5 mm: 6,5 m/cartuccia

6. POSA IN OPERA

- Il supporto deve essere pulito, asciutto e privo di sostanze inquinanti
- Lisciare il cordone realizzato con spatola umida (acqua e sapone)
- Temperatura di applicazione da +5°C a +40°C (*)
- Fare riferimento alle specifiche istruzioni delle Divisione RUBBERFUSE.

(*) Se utilizzato a temperature inferiori a + 10°C si consiglia un preriscaldamento.

7. SICUREZZA

- Evitare il contatto con la pelle
- In caso di contatto con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua
- Evitare di bere, mangiare e fumare durante la posa in opera
- Lavarsi le mani con acqua e sapone dopo l'uso
- Fare riferimento alla scheda di sicurezza e igiene CE

R - RS/I.1

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, inosservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA S.p.A. assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA S.p.A. debba darne preavviso a tutti gli interessati.



DIVISIONE RUBBERFUSE

Via Volta, 9
10071 Mappano Borgaro (Torino) Italy
tel. +39 011 222 54 99 – fax +39 011 262 51 87
e-mail: rubberfuse@imper.it

IMPER ITALIA S.p.A.
Via Volta, 8 – 10071 Mappano Borgaro (Torino) Italy