SCHEDA TECNICA

SAVANA PAINT SB

Natura del prodotto

Pittura protettiva a solvente per manti impermeabilizzanti in membrana bitume-polimero.

Campi d'impiego

Grazie alla sua notevole elasticità e durata è indicata per il rivestimento e la protezione delle membrane bituminose e contribuisce inoltre a dare loro un aspetto estetico finale migliore. Può inoltre essere impiegato su tutte le opere murarie interne ed esterne assicurando un'ottima protezione e in generale un buon isolamento. Può essere impiegato anche su pluviali e canali in PVC e per la protezione di strutture metalliche smaltate preventivamente trattate con primer anticorrosivi.

Specifiche tecniche

Composizione
A base di resine sintetiche in solventi.

Tipo di prodotto
Monocomponente, pronto all'uso. Il prodotto non deve essere diluito.

Colori
Bianco, Verde, Grigio, Rosso.

Peso specifico
1250 (±50) g/dm^3

Aspetto film essiccato
Opaco.

Essicazione (a 23°C e U.R. 65%)[1]

Superficiale (al tatto):	20-30 minuti
Ricopertura con strati successivi:	8-12 ore

Conservabilità in magazzino
24 mesi in confezione originale non aperta e mantenuta in ambienti asciutti, lontano da fonti di calore e protetti da irraggiamento solare diretto, con temperature tra +5°C e +35°C. Una volta aperta la confezione deve essere utilizzata in tempi brevi.

Modalità di applicazione

Il prodotto è pronto per l'uso e non deve essere diluito. Si applica a pennello, a rullo, o a spruzzo, in due mani successive a distanza di circa 8-12 ore.
È applicabile anche a temperature esterne relativamente basse (comunque maggiori di +5°C ed in assenza di formazioni gelive o di brina sulle superfici da rivestire).
Non appena essiccato, risulta insensibile ad eventuale condensa o acqua piovana, per cui è utilizzabile nel caso di ristagni d'acqua, condense, ecc. Nei periodi successivi all'applicazione può perdurare una certa appiccicosità, destinata tuttavia ad esaurirsi nel tempo.

Consigli utili

Su manti impermeabilizzanti nuovi è consigliabile una stagionatura di circa 20-30 giorni al fine di favorire l'eliminazione naturale della parte di talcatura non ben aderente delle membrane. In ogni caso le superfici da trattare devono essere preventivamente ben pulite, esenti da polvere e da sostanze estranee.

Consumi e confezioni

Consumo[(2)]

200-300 g/m^2 per strato

Confezioni

Latte da 5 kg e 20 kg

Note: **(1)** I dati di essiccazione si riferiscono al prodotto non diluito, applicato in quantità pari allo spessore consigliato. Eventuali diluizioni o maggiori spessori possono rallentare, o comunque modificare, i tempi di essiccazione.

(2) Il consumo teorico va aumentato in relazione ai normali sfridi conseguenti alle condizioni applicative ed al sistema utilizzato.

Rev. 01 (12-16)

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, in osservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA srl assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA srl debba darne preavviso a tutti gli interessati.

...since 1936
IMPER ITALIA
MEMBER OF TECHNONICOL CORPORATION

Imper Italia srl Via Volta, 8 · 10071
Frazione Mappano · Borgaro (TO) Italy
Tel (+39) 011 222.54.99 · Fax (+39) 011 222.54.80
imper@imper.it · www.imper.it

Via Volta, 9 · 10071 Fraz. Mappano · Borgaro (TO) Italy · Tel (+39) 011 222.54.99 · Fax (+39) 011 262.51.87 · comap@imper.it