

PRIMER BIT

Natura del prodotto

Vernice protettiva impermeabilizzante a base bituminosa che indurisce per evaporazione del solvente.

Campi d'impiego

Trova impiego come preparatore di tetti e terrazze che devono essere rivestiti con membrane bituminose. Trova inoltre impiego per opere di impermeabilizzazione non particolarmente impegnative.

Specifiche tecniche

Composizione

A base di bitumi in solventi organici.

Tipo di prodotto

Monocomponente, pronto per l'uso. Il prodotto non deve essere diluito.
DV 222

Aspetto

Fluido nero.

Peso specifico

g/dm³ 950 (±50)

Viscosità Tazza Ford 4 a 20°C

15 ÷ 25 sec

Immagazzinaggio a 20°C

Conservare il prodotto nel suo imballo ben chiuso. In queste condizioni il prodotto è stabile per oltre 2 anni.

Prestazioni

Tempo di applicazione membrane

Dopo almeno 15 minuti dalla stesura del PRIMER BIT.

Resa

In funzione del supporto.

Preparazione del prodotto

È sempre consigliabile agitare il PRIMER BIT prima di procedere alla sua applicazione.

Applicazione

PRIMER BIT può essere applicato a pennello, rullo oppure spazzolone a seconda delle dimensioni del supporto da trattare.

L'applicazione della membrana bituminosa può avvenire dopo 15 minuti dalla stesura del PRIMER BIT. In questo intervallo la maggior parte del solvente è già evaporato e l'utilizzo della fiamma necessaria per applicare la membrana non è più pericolosa.

È altresì chiaro che durante l'applicazione del PRIMER BIT non si deve fumare e si devono evitare accumuli di cariche elettrostatiche, fiamme e scintille.

PRIMER BIT per le sue caratteristiche formulative è molto sensibile alla temperatura. Basse temperature aumentano la viscosità del prodotto e allungano i tempi di essiccazione, viceversa le alte temperature, pur non incidendo molto sulla viscosità del prodotto, ne accorciano i tempi di essiccazione. Temperature comprese tra i 15°C e i 30°C consentono di ottenere applicazioni ottimali senza variazioni sensibili dei tempi di rilascio dei solventi.

PRIMER BIT può essere applicato direttamente su superfici già arrugginite.

Il prodotto contiene solventi, la sua applicazione deve perciò essere fatta in luoghi ben areati.

Confezioni

Latte da 5 litri

Latte da 10 litri

Latte da 20 litri

Attenzione: Per l'impiego, seguire attentamente le indicazioni di sicurezza riportate sui contenitori.

Rev. 01 (12-16)

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, in osservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA srl assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA srl debba darne preavviso a tutti gli interessati.



Imper Italia srl Via Volta, 8 · 10071
Frazione Mappano · Borgaro (TO) Italy
Tel (+39) 011 222.54.99 · Fax (+39) 011 222.54.80
imper@imper.it · www.imper.it