

SAVANA PAINT

Natura del prodotto

SAVANA PAINT è una pittura a base di polimeri sintetici dispersi in acqua con struttura particolarmente elastica specifica per il rivestimento di membrane bituminose al fine di proteggere queste ultime dalla luce solare e dagli agenti atmosferici in genere.

Campi d'impiego

SAVANA PAINT è indicato per il rivestimento e la protezione delle membrane bituminose, elimina la forte assorbenza calorica delle membrane, presenta un ottimo potere riflettente dei raggi solari e un'ottima resistenza agli agenti atmosferici, purché venga applicata su superfici con pendenza superiore al 3%.

Grazie alla sua notevole elasticità e durata è perfettamente compatibile con le sollecitazioni che subiscono le membrane. Contribuisce inoltre a dare un aspetto estetico finale migliore ai rivestimenti a base di bitume.

SAVANA PAINT può inoltre essere impiegato su tutte le opere murarie interne ed esterne assicurando un'ottima impermeabilizzazione e in generale un buon isolamento.

SAVANA PAINT protegge inoltre strutture metalliche smaltate e preventivamente trattate con primer anticorrosivi. Può essere impiegato anche su pluviali e canali in PVC che vengono così protetti dalla luce mantenendo la loro elasticità.

Specifiche tecniche

Natura chimica

Polimeri sintetici e cariche minerali in acqua.

Colorazione a richiesta

Grigio, Verde, Rosso.

Aspetto

Fluida.

Peso specifico

1300 (± 50) g/dm³

Stoccaggio

SAVANA PAINT nei suoi imballi originali sigillati e conservato a 20°C è stabile oltre 1 anno dalla data di produzione.

Prestazioni

Resa per mano

6-8 m²/litro

Preparazione del prodotto

Agitare molto bene prima dell'uso il SAVANA PAINT nel suo imballo originale.

Supporti e preparazione delle superfici

Per supporti diversi dalle membrane bituminose assicurarsi che gli stessi siano ben asciutti, puliti e non sfarinanti prima di effettuare l'applicazione del SAVANA PAINT. Per queste applicazioni la prima mano di SAVANA PAINT deve essere diluita con 15-20% di acqua. È sempre consigliabile su questi supporti applicare due mani di pittura.

Applicazione

Prima di applicare il SAVANA PAINT su membrane bituminose è consigliabile lasciare ossidare il manto bituminoso alcuni giorni. Su membrana bituminosa è indispensabile applicare due mani di SAVANA PAINT, la prima diluita con circa 20% di acqua, la seconda mano diluita con 5-10% di acqua. Prima di stendere la seconda mano assicurarsi che la superficie sia perfettamente asciutta. La resa del SAVANA PAINT opportunamente diluito è di circa 6-8 m²/litro. In ogni caso la resa è del tutto subordinata al tipo di supporto da rivestire. Il SAVANA PAINT filma per evaporazione dell'acqua, pertanto i tempi di essiccazione sono vincolati alle condizioni ambientali e all'assorbimento del supporto. L'applicazione del SAVANA PAINT va preferibilmente effettuata a temperatura maggiore di 10°C; temperature inferiori possono inficiare i risultati finali dell'applicazione. Il SAVANA PAINT può essere applicato a pennello o rullo oppure, opportunamente diluito, a spruzzo.

Nella colorazione Bianco Reflecta, grazie alle elevate caratteristiche di riflettanza solare ed emissività termica (Albedo fino all'88% e SRI>100%), può essere impiegato per la colorazione di cool-roofs contribuendo all'ottenimento di crediti LEED.

Confezioni

Latte da 5 kg

Latte da 20 kg

Attenzione: Per l'impiego, seguire attentamente le indicazioni di sicurezza riportate sui contenitori.

Rev. 01 (12-16)

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, in osservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA srl assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA srl debba darne preavviso a tutti gli interessati.



Imper Italia srl Via Volta, 8 · 10071
Frazione Mappano · Borgaro (TO) Italy
Tel (+39) 011 222.54.99 · Fax (+39) 011 222.54.80
imper@imper.it · www.imper.it