

STAR CE

NOVITÀ

MEMBRANE IMPERMEABILIZZANTI ELASTOFINICHE



Le membrane impermeabilizzanti prefabbricate STAR sono ottenute per coestrusione di una dispersione bituminosa di micro compatibilizzanti in una matrice di polimeri elastofinici e di un'armatura in "non tessuto" di poliestere a stabilità dimensionale controllata, con fibre minerali posizionate longitudinalmente, posta nello spessore della membrana.

La superficie inferiore è finita con il trattamento Textene, costituito da uno strato in fibre polimeriche testurizzate, preformate in film.

La superficie superiore viene finita con una dispersione superficiale di talco o con il trattamento TEXTENE.

Nella versione STAR ARD la superficie superiore viene trattata con scaglie d'ardesia.

VANTAGGI

- **Elevata adesività** le membrane STAR sono caratterizzate da un'elevata adesività che permette un migliore ancoraggio al supporto e una maggior tenuta delle giunzioni tra i teli.
- **Elevata elasticità**
- **Flessibilità alle basse temperature**
- **Resistenza ai raggi U.V.**
- **Leggerezza e facilità di applicazione**
- **Aspetto gradevole**

DESTINAZIONI D'USO

Le membrane STAR possono essere impiegate per la realizzazione di opere d'impermeabilizzazione in generale. Ottime anche per impieghi in climi rigidi, o durante le stagioni fredde. Inoltre, rispetto all'impiego sulle coperture ed in fondazione, le differenti versioni della STAR sono utilizzabili con riferimento alla scheda riportata.

STAR

MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE ELASTOFINICA

CAMPI D'IMPIEGO ⁽¹⁾

PRODOTTI	COPERTURE (EN 13707)						SOTTOTEGOLA (EN 13859.1)	FONDAZIONI
	A VISTA			A GIARDINO	SOTTO PROTEZIONE PESANTE			
	MONOSTRATO	PLURISTRATO			MONOSTRATO	PLURISTRATO		PLURISTRATO
		SUPERIORE	INFERIORE					
STAR 3 mm			•			•		•
STAR 4 mm		•	•		•	•		•
STAR ARD 4 kg		•					•	
STAR ARD 4,5 kg		•					•	

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE	NORME EN	U.M.	3 mm	4 mm	ARD 4 kg	ARD 4,5 kg
Armatura			Tessuto non tessuto di poliestere a stabilità dimensionale controllata con fibre minerali posizionate longitudinalmente			
Dimensione rotoli	1848-1	m	10 x 1			
Finitura faccia superiore			Textene ⁽²⁾		Ardesia ⁽³⁾	
Finitura faccia inferiore			Textene		Textene	
Spessore	1849-1	mm	3	4		
Massa areica	1849-1	kg/m ²	3	4	4	4,5
Resistenza a trazione L/T	12311-1	N/5cm	500/350			
Allungamento a trazione L/T	12311-1	%	45/45			
Flessibilità a freddo	1109	°C	-18			

⁽¹⁾ In conformità alle norme applicabili ed alle linee guida AISPEC-MBP.

⁽²⁾ Disponibile con la versione TEXTENE.

⁽³⁾ Colore standard: grigio naturale. Altri colori su richiesta: rosso, verde.



DIVISIONE IMPER

Via Volta, 9 - 10071 Mappano Borgaro (Torino) Italy
Tel. +39.011.222.54.99 - Fax +39.011.262.51.87
e-mail: combu2@imper.it



IMPER ITALIA S.p.A.
Via Volta, 8 - 10071 Mappano Borgaro (To) Italy



DIVISIONE RHEN EDILIZIA

Via Volta, 9 - 10071 Mappano Borgaro (Torino) Italy
Tel. +39.011.222.54.99 - Fax +39.011.262.51.87
e-mail: combu2@imper.it