

SINTOPLAN RT**Descripción**

Membrana impermeabilizante sintética de PVC-P reforzada con una red de poliéster de elevadas prestaciones, resistente a los rayos ultravioletas.

Disponible en versión BLANCO REFLECTA con la cara superior de la membrana (top) fabricada con el tratamiento BLANCO REFLECTA, realizado en masa en toda la capa que reviste la parte superior de la armadura. Dicho tratamiento resalta las características reflectantes y emisivas, dando al manto impermeable valores de Solar Reflectance Index (SRI) que alcanzan el 102%. El SINTOPLAST RT está además disponible en versión anti deslizamiento, Sintoplan RT ANTISKID.

Certificaciones de sistema

SGQ certificado según UNI EN ISO 9001.

Está en conformidad con los requisitos para el mercado CE según la norma EN 13956.

Campos de aplicación**Empleos específicos**

Realización de mantos impermeables aplicados con fijación mecánica para coberturas a vista.

Puesta en obra

Las membranas SINTOPLAST RT se ponen en semi-independencia a través de la fijación mecánica puntual o lineal, con las sobreposiciones de las lonas soldadas con termo fusión automática o manual.

Para la instalación de las membranas se encuentran disponibles accesorios específicos que se solicitan con la misma membrana.

Para indicaciones sobre las principales soluciones de proyecto y sobre las modalidades de puesta más indicadas en las diferentes situaciones, consultar la documentación específica y los Servicios de Asistencia Técnica de IMPER ITALIA srl.

Los sistemas impermeabilizantes que emplean las membranas SINTOPLAN RT deben ser puestos por personal experto en la aplicación, aprobados por IMPER ITALIA srl.

Compatibilidad

Las membranas SINTOPLAN RT no son idóneas al contacto directo con algunos materiales plásticos, como por ejemplo EPS/XPS. Además no son idóneos al contacto directo con materiales bituminosos, aceites y solventes.

Normas de seguridad

Sobre la base de la normativa vigente, las membranas SINTOPLAN RT no son sujetas a la obligación de la ficha de seguridad. No contienen amianto, alquitrán ni otras sustancias peligrosas.

No dañan el ambiente si se emplean de manera adecuada.

No están clasificadas como mercancía peligrosa para la transportación.

Como precaución se recomienda ventilar los locales en caso de aplicación en ambientes cerrados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS⁽¹⁾

Características	Normas EN	U.M.	Tolerancia	Valores			
Espesor	1849-2	mm	(-5/+5%)	1,2	1,5	1,8	2,0
Defectos visibles	1850-2			Conforme			
Conducta rectilínea	1848-2	mm/10m		≤30			
Planaridad	1848-2	mm		≤10			
Peso por unidad de superficie	1849-2	kg/m ²	(-5/+10%)	1,50	1,80	2,20	2,70
Comportamiento a tracción							
• Resistencia L/T	12311-2/A	N/5cm		≥1100/≥1000			
• Alargamiento L/T	12311-2/A	%		≥18/≥20			
Flexibilidad en frío	495-5	°C		≤-25 ⁽²⁾			
Punzonamiento estático	12730/B	kg		20			
Punzonamiento dinámico	12691/A	mm		500			
Punzonamiento dinámico	12691/B	mm		2000			
Resistencia al granizo							
• Soporte rígido	13583	m/s		17			
• Soporte suave	13583	m/s		25			
Impermeabilidad al agua (10 kPa)	1928			Absoluta			
Resistencia al paso del vapor	1931	μ		21000			
Resistencia a los empalmes							
• Tracción	12317-2	N/5cm		≥1000 (p rotura del provino externa la zona de soldadura)			
• Peeling	12316-2	N/5cm		260			
Resistencia a la luz artificial UV	1297-5000 h			Ninguna lesión superficial (Grado 0)			
Resistencia al fuego	13501-1			Clase E			
Resistencia la fuego externo ⁽³⁾	13501-5			Broof (t1), Broof (t2), Broof (t3)			

Notas: (1) Donde no se ha especificado diversamente, tolerancias según EN 13956 y/o Directivas Europeas UEAtc.

(2) No probada a temperaturas inferiores.

(3) Versiones específicas.

ESTÁNDAR DE PRODUCCIÓN

Espesor ^(*)	mm	1,2	1,5	1,8	2,0
Ancho	m	2,10	2,10	2,10	2,10
Longitud ^(*)	m	25	20	15	15
Color		Gris / Negro			

(*) Bajo pedido y para cantidades mínimas serán disponibles también espesores y longitudes diferentes.

Rev. 01 (08-18)

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, in osservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA srl assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA srl debba darne preavviso a tutti gli interessati.



Imper Italia srl Via Volta, 8
10072 Mappano (TO) Italy
Tel (+39) 011 222.54.99 · Fax (+39) 011 222.54.80
imper@imper.it · www.imper.it